FICHA TÉCNICA

ESTUCOPLUS EXTRA

EDICIÓN: 05-2011

VERSIÓN: 2

DESCRIPCIÓN

Estuco listo en polvo de color blanco. Especialmente diseñado a base de yeso y aditivos que le permitan obtener, al mezclar con agua, una pasta de excelente manejabilidad, para la aplicación de recubrimientos.

Puede sustituir el uso de pañetes, revoques o repellos, aplicándolo en espesores hasta de 5 cm, al mezclar **ESTUCOPLUS EXTRA** con arena para lograr un estuco de relleno.

USOS

- Como recubrimiento final sobre pañetes o revoque, bloque a la vista y superficies planas, otorgando buena durabilidad y resistencia.
- Como estuco relleno en superficies de concreto, ladrillo estructural, bloque de cemento, ladrillo farol a espesores hasta 5 cm sin fisurarse.

VENTAJAS

- Listo para usar, solo hay que mezclarlo con agua.
- Tiene gran poder de adherencia y alta dureza.
- Altamente manejable y fácil de aplicar.
- Ahorro de PINTURA debido a su color BLANCO.
- Permite obtener paredes de excelente calidad.
- Puede ser utilizado como relleno en pequeñas grietas.
- Permite codalear para lograr acabados completamente planos.
- Se logra dar acabado en menor tiempo porque su fraguado (15 – 20 mín) facilita el endurecimiento adecuado entre capas.

Mega Andina Ltda

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie: Limpie la superficie, y déjela completamente libre (de moho, aceite, productos bituminosos, polvo, o cualquier otro elemento extraño). Humedezca sin saturar la superficie, si es necesario.

Preparación del producto: En un recipiente limpio mezcle el producto con agua en proporción necesaria para obtener una consistencia adecuada para la aplicación. Agite bien para obtener una pasta homogénea libre de grumos.

APLICACIÓN

En Relleno: Se aplica sobre la superficie a rellenar con llana metálica lisa y se nivela usando una regla o codal, extendiendo la pasta en sentido vertical de abajo hacia arriba y luego horizontal hasta obtener acabados totalmente planos. Utilice para pulimento o recubrimiento final una mezcla más fluida, siendo suficiente dos capas para el acabado final.

Consumo aproximado: 1.6 kg/m^2 por milímetro de espesor, dependiendo del estado y lo aplomado de la superficie.

En Capa Fina: Para obtener una superficie lisa y de excelente calidad, aplique dos a tres capas, con llana metálica lisa en forma uniforme de igual forma que un estuco convencional. Haga capas cruzadas en sentido horizontal y vertical de tal forma que corrija imperfecciones y empareje la colocación. Ejerza la presión necesaria para compactar el producto sobre la superficie y evitar porosidades.

Consumo aproximado: 1.5-2 kg/m^2 dependiendo del estado y lo aplomado de la superficie.

Mega Andina Ltda

DATOS TECNICO

Datos de aplicación a Temperatura de 23°C y 50% HR	
Aspecto	Polvo fino
Color	Blanco
Densidad del producto	1,2 g/ml
Vida en el recipiente	10 minutos
Tiempo de Fraguado	15 -20 minutos

PRESENTACIÓN

- Sacos de polietileno laminado por 25 kilos.

PRECAUCIONES

- Usar solo en interiores
- Si la mezcla ha comenzado a fraguarse, no adicione más agua. Prepare nueva mezcla.
- No usar en zonas húmedas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños, se recomienda usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento para **ESTUCOPLUS EXTRA** es de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas.

Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.

INFORMACIÓN AMBIENTAL

- **SUELO:** los deshechos y residuos del producto, deben disponerse en relleno sanitario o escombrera, autorizados por la autoridad ambiental. El empaque del producto es reciclable.
- **AIRE:** Evite la dispersión del producto y la generación de nubes de polvo; verter el producto a altura moderada (no superior a 50 cm).
- **AGUA:** Evite que el producto sea vertido al sistema de alcantarillado o fuentes de agua.

La información suministrada por MEGA ANDINA LTDA, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a nuestras recomendaciones de manipulación.