

FIJA PLUS

ADITIVO PARA AUMENTAR EL TIEMPO DE FRAGUADO Y MANEJABILIDAD DEL MORTERO

DESCRIPCIÓN

Es un aditivo en polvo de color crema, que se mezcla con cemento y arena fina, formulado especialmente para aumentar el tiempo de fraguado y mejorar la elasticidad y manejabilidad del mortero.

USOS

Especialmente recomendado donde se requiera la instalación de enchapes de cerámica, azulejos, baldosines, en paredes y pisos, sobre soportes de concreto, mortero o revoque, en sitios tales como baño, cocinas, lavanderías, etc

VENTAJAS

- Mejora las propiedades del mortero.
- Para uso en pisos y paredes.
- No requiere humedecer el revestimiento cerámico.
- Gran adherencia sobre el soporte.
- Permite alistar grandes áreas sin que seque rápidamente la mezcla
- No se desliza en superficies verticales.
- Permite obtener pisos y paredes de excelente acabado
- Económico y fácil de usar

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

Preparación de la superficie: La superficie de aplicación debe estar sana, de apariencia lisa, limpia, libre de polvo y grasa, pintura, u otras sustancias. Humedezca la superficie antes de realizar la aplicación.

Preparación del producto: Mezcle en seco el producto con cemento, hasta desaparecer el tono crema. A esta mezcla de FIJAPLUS más cemento adicione arena limpia tamizada, y mezcle hasta obtener un color homogéneo. El uso de arena es opcional pero no debe superar la cantidad recomendada. (Ver tabla de rendimiento)

A la mezcla anterior adicione agua hasta obtener una pasta consistente, libre de grumos. Deje reposar la mezcla por 10 minutos y mezcle nuevamente antes de aplicar.

Para la instalación de elementos de baja absorción o ligeramente flexible, la mezcla de FIJAPLUS, debe ser preparada con una dilución de una resina acrílica: agua, en proporción de volumen (1:3 resina: agua). Recomendable 3 partes de la mezcla de FIJAPLUS, 0.25 partes de resina y 0.75 partes de agua.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

La mezcla de **FIJAPLUS** se aplica con llana dentada, distribuyéndolo uniformemente con el lado liso de la llana, luego aplique otra capa utilizando el lado dentado de la llana.

Luego se procede a instalar el enchape mientras la mezcla de FIJAPLUS este húmeda y pegajosa. No se requiere humedecer o saturar las baldosas antes de su aplicación. Retire la pega de las ranuras y limpie la superficie con una esponja húmeda. Después de 24 horas utilice **COLOR PLUS** para emboquillar.

PRESENTACIÓN

Fija Plus se presenta en bolsas de 2 Kg.

RENDIMIENTO

CLIMA	FIJAPLUS (Nº. Bolsa)	CEMENTO (Kg.)	ARENA Kg.	RENDIMIENTO APROX. (m ²)
CALIDO	1	25	-	6 – 8
	1	25	25	13 – 15
	2	50	50 - 80	24 – 26
FRIO	1	25	--	6 – 8
	1	50	--	13 – 15
	1	50	50	24 – 26

DATOS TÉCNICOS

CARACTERISTICA	ESPECIFICACIÓN
Presentación	Bolsa plástica 2 kg.
Aspecto	Polvo fino
Color	Crema
Densidad aparente	1 gr./cc

ALMACENAMIENTO

El tiempo de almacenamiento para **FIJAPLUS** es de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas.

Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.

RECOMENDACIONES

Para usos en piscinas, exteriores o sitios donde la pega esté en contacto permanente con el agua, solicite al distribuidor, PEGAPLUS PISCINA Y PEGAPLUS EXTERIORES. Fabricación sobre pedidos.

Si su necesidad es la pega de enchapes de baja absorción, utilice PegaPlus Látex o adicione a la mezcla resina tipo látex. Si tiene dudas, consulte nuestro departamento técnico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Manténgase fuera del alcance de los niños, se recomienda usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.
- Lavarse las manos antes de ingerir alimentos.

La información suministrada por MEGA ANDINA LTDA, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a nuestras recomendaciones de manipulación.