

TIPO1

# **NOMBRE DEL PRODUCTO:**

#### **PINTUPLUS TIPO 1**



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Pintura 100% acrílica, alta elasticidad y lavabilidad sin desgaste ni desprendimiento. Máxima duradera, hidrorrepelente y resistente al ataque de hongos y algas. Es un recubrimiento que garantiza decoraciones con acabados tersos, suaves y duraderos.

## USOS

Para decorar y proteger superficies porosas y adsorbentes, sobre muros de cemento, ladrillo, fibro-cemento, veso y cielos rasos

## **VENTAJAS**

- Excelente Cubrimiento
- Buena adherencia sobre la superficie
- Resistencia al ataque por carbonatación
- Resistente al agua
- Pácil aplicación
- O Larga duración.

# **INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN**

# Preparación de la superficie:

- **1.** La superficie debe estar seca y libre de moho, aceite, productos bituminosos, polvo y pintura deteriorada.
- 2. Resane las grietas, agujeros, elimine por completo humedad y otros defectos que puedan influir en el acabado.
- **3.** En superficies con pintura brillante, debe ser lijada y lavada para eliminar



FT-041/01/08/20

las impurezas.

- **4.** Para superficies con pinturas mate se limpia y se seca bien.
- Las superficies con pintura deteriorada se eliminan totalmente usando un cepillo de alambre y/o raquetas metálicas.
- **6.** Antes de aplicar PINTUPLUS, repare cualquier grieta con BLANCOPLUS o GRISPLUS.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

### En obra:

- Se mezcla el producto hasta completa homogenización, haciendo uso de una espátula limpia.
- Para aplicación con brocha o rodillo, adicionar por cada galón de PINTUPLUS como máx. 25 % de agua.
- 3. Agitar con una espátula limpia hasta obtener uniformidad.
- Para aplicación con pistola convencional, se recomienda máx. 30% de agua por galón.
- 5. Se recomienda aplicar dos o tres manos, de acuerdo con el estado en que se encuentre la superficie.
- UNA MAYOR CANTIDAD DE AGUA AFECTA EL CUBRIMENTO DE LA PELICULA.

### Secado:

- Para segundas manos: 2 horas
- Para limpieza con agua y jabón suave:
  30 días después de su aplicación.

### **RENDIMIENTO**

Rendimientos Prácticos por Galon		
Tipo de Superficies	Rendimiento	Nº de manos
Sobre EstucoPLus	20 a 25 m2	3
Superficies Nuevas Sin Pintar	15 a 20 m2	2
Repinte Sobre Diferente Color	25 a 30 m2	3
Repinte Sobre Color Igual o similar	35 a 40 m2	2

\* Estos rendimientos son aproximados dependen de las condiciones de la superficie, preparación y método de aplicación.



# TIPO1

# **DATOS TECNICOS**

CARACTERISTICA	ESPECIFICAION NTC1335	
COLOR	BLANCO	
ASPECTO	LIQUIDO SEMIFLUIDO	
DENSIDAD APARENTE EN SECO	1,328g/cc	
ACABADO	MATE	
VISCOSIDAD (KREBS)	>120KU	
LAVABILIDAD	80%	
ABRASIÓN	400 CICLOS	
ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO	1 AÑO	

### **CUMPLE NTC 5828**

**ESTABILIDAD EN OBRA:** 2 Años siempre y cuando se realice la aplicación de acuerdo a los parámetros de ficha técnica.

## **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE**

El tiempo de almacenamiento para PINTUPLUS TIPO1 es de 1 año en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas.

## **PRECAUCIONES**

- No mezclar PINTUPLUS TIPO 1 con otros materiales.
- Seguir las instrucciones de preparación, para lograr calidad en el acabado.
- No aplicar sobre superficies recubiertas con cal.
- Adicionar la cantidad de agua recomendada, para evitar que se escurra y pierda cubrimiento.
- Los equipos e implementos de aplicación se deben lavar con agua.
- No arrumar más de 3 cuñetes uno encima del otro.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1. No es un producto inflamable.
- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad. Aplicar en lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor.
- En caso de ingestión tratar de inducir el vómito, beber abundante agua y buscar atención medica de inmediato



FT-041/01/08/20

- En caso de escape o derrame recoger el material en el recipiente para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser reciclados.
- 5. mantener fuera del alcance de los niño

### INFORMACION AMBIENTAL

- SUELO: los deshechos y residuos del producto, deben disponerse en relleno sanitario o escombrera,
- **2.** autorizados por la autoridad ambiental. El empaque del producto es reciclable.
- AIRE: Evite la dispersión del producto y la generación de nubes de polvo; verter el producto a altura moderada(no superior a 50 cm).
- **4. AGUA:** Evite que el producto sea vertido al sistema de alcantarillado o fuentes de agua.

La información suministrada por MEGA ANDINA SAS, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia. Siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a

nuestras recomendaciones de manipulación.