

PintuPlus

TIPO2

NOMBRE DEL PRODUCTO:

PINTUPLUS TIPO 2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura 100% base agua vinil acrílica que forma una película de excelente poder cubriente y acabado mate, ideal para ambientes interiores. Presenta excelente lavabilidad sin desgaste ni desprendimiento, garantizando acabados tersos, suaves y duraderos.

USOS

Adecuada para decorar y proteger superficies porosas y absorbentes como muros de cemento, ladrillo, fibrocemento, yeso y cielorrasos.

VENTAJAS

- Excelente Cubrimiento
- Buena adherencia sobre la superficie
- Resistente al agua
- Fácil aplicación
- Larga duración.
- Buena lavabilidad.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

Preparación de la superficie:

1. La superficie debe estar seca y libre de moho, aceite, productos bituminosos, polvo y pintura deteriorada.
2. Resane las grietas, agujeros, elimine por completo humedad y otros defectos que puedan influir en el acabado.
3. En superficies con pintura brillante, debe ser lijada y lavada para eliminar las impurezas.

4. Para superficies con pinturas mate se limpia y se seca bien.
5. Las superficies con pintura deteriorada se eliminan totalmente usando un cepillo de alambre y/o raquetas metálicas.
6. Antes de aplicar PINTUPLUS, repare cualquier grieta con BLANCOPLUS o GRISPLUS.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

En obra:

1. Se mezcla el producto hasta completa homogenización, haciendo uso de una espátula limpia.
2. Para aplicación con brocha o rodillo, adicionar por cada galón de PINTUPLUS como máx. 25 % de agua.
3. Agitar con una espátula limpia hasta obtener uniformidad.
4. Para aplicación con pistola convencional, se recomienda máx. 30% de agua por galón.
5. Se recomienda aplicar dos o tres manos, de acuerdo con el estado en que se encuentre la superficie.
6. UNA MAYOR CANTIDAD DE AGUA AFECTA EL CUBRIMENTO DE LA PELICULA.

Secado:

1. Para segundas manos: 2 horas
2. Para limpieza con agua y jabón suave: 30 días después de su aplicación.

PintuPlus

TIPO2

RENDIMIENTO

Rendimientos Teoricos Por Galon		
TIPO DE SUPERFICIE	Rendimiento	# De manos
Sobre EstucoPlus	20 a 25 m2	3
Superficies Nuevas Sin Pintar	15 a 20 m2	2
Repite Sobre Diferente Color	25 a 30 m2	3
Repite Sobre Color Similar	35 a 40 m2	2

* Estos rendimientos son aproximados dependen de las condiciones de la superficie, preparación y método de aplicación.

DATOS TECNICOS

CARACTERISTICA	ESPESIFICACIONES NTC 1335
Color	Blanco
Aspecto	Líquido Semifluido
Densidad	1,45 g/cc
Acabado	Mate
Viscosidad	>120KU
Lavabilidad	>50%
Abrasión	>100 Ciclos
Estabilidad en Almacenamiento	1 Año

CUMPLE NTC 5828

ESTABILIDAD EN OBRA: 2 Años siempre y cuando se realice la aplicación de acuerdo a los parámetros de ficha técnica.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento para PINTUPLUS TIPO2 es de 1 año en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas.

PRECAUCIONES

- No mezclar **PINTUPLUS TIPO 2** con otros materiales.
- Seguir las instrucciones de preparación, para lograr calidad en el acabado.
- No aplicar sobre superficies recubiertas con cal.
- Adicionar la cantidad de agua recomendada, para evitar que se escurra y pierda cubrimiento.
- Los equipos e implementos de aplicación se deben lavar con agua.
- No arrumar más de 3 cuñetes uno encima del otro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. No es un producto inflamable.
2. Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad. Aplicar en lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor.
3. En caso de ingestión tratar de inducir el vómito, beber abundante agua y buscar atención médica de inmediato
4. En caso de escape o derrame recoger el material en el recipiente para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser reciclados.
5. mantener fuera del alcance de los niños

INFORMACION AMBIENTAL

1. **SUELO:** los deshechos y residuos del producto, deben disponerse en relleno sanitario o escombrera,
2. autorizados por la autoridad ambiental. El empaque del producto es reciclable.
3. **AIRE:** Evite la dispersión del producto y la generación de nubes de polvo; verter el producto a altura moderada(no superior a 50 cm).
4. **AGUA:** Evite que el producto sea vertido al sistema de alcantarillado o fuentes de agua.

*La información suministrada por **MEGA ANDINA SAS**, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia. Siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a nuestras recomendaciones de manipulación.*