

NOMBRE DEL PRODUCTO:

PEGAPLUS CERAMICA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PEGAPLUS Cerámica es un adhesivo en polvo de gran resistencia ideal para la instalación de revestimientos cerámicos de mediana y alta adsorción en pisos y paredes en zonas interiores.

USOS

Para la instalación de revestimientos cerámicos de mediana y alta adsorción en:

1. Paredes.
2. Pisos de zonas interiores.
3. Soportes de concreto.
4. Bloques de hormigón.
5. Mortero o revoque.

En sitios tales como baño, cocinas, lavanderías.

VENTAJAS

- 🌀 Inmejorable adherencia y resistencia.
- 🌀 Listo para usar, solo se adiciona agua.
- 🌀 No requiere humedecer el revestimiento cerámico.
- 🌀 Fácil preparación y aplicación.
- 🌀 Permite alistar grandes áreas sin que seque rápidamente el pegante.
- 🌀 Posibilita hacer correcciones fácilmente.
- 🌀 No se desliza en superficies verticales.

- 🌀 Excelente manejabilidad.
- 🌀 Amplio tiempo de trabajabilidad.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

1. La superficie de aplicación debe estar sana, de apariencia lisa, limpia, libre de polvo y grasa, pintura, u otras sustancias.
2. Humedezca la superficie antes de realizar la aplicación del adhesivo.
3. Mezcle 3 partes de **PEGAPLUS** con 1 parte de agua aprox. agitando hasta obtener una pasta cremosa libre de grumos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Distribuya el adhesivo uniformemente sobre el soporte con el lado liso de la llana.
2. Utilice el lado dentado de la llana para formar estrías sobre la mezcla.
3. Luego proceda a instalar el enchape mientras el **PEGAPLUS** este húmedo y pegajoso.
4. Retire el pegante de las ranuras y limpie la superficie con una esponja húmeda.
5. Después de 24 horas utilice **COLORPLUS** para emboquillar.

RENDIMIENTO

FORMATO	LLANA	CONSUMO APROX
11 X 11	4X4	2 kg/m ²
20 X 20	6X6 Ó 6X10	3 kg/m ²
30 X 30	6X6 Ó 6X10	4 kg/m ²
33 X 33		
40 X 40	12X12	6 kg/m ²
50 X 50	12X12	7 kg/m ²
60 X 60	12X12	8 kg/m ²

DATOS TECNICOS

Densidad del producto	1.2 g/ml
Relación de la mezcla	3 partes de PEGAPLUS con 1 parte de agua.
pH de la mezcla	11 Aprox.
Duración de la mezcla	2 horas
Tiempo de ajuste	20 min.
Emboquillado	Mínimo 24 horas
Transitable	12 horas después de su instalación.
CUMPLE NORMA	NTC 6050
Tiempo abierto a 15 mín.	≥ 0.5 Mpa.
Deslizamiento	≤ 2 mm.
Resistencia a la tracción a 28 días	≥ 0.9 Mpa.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Periodo máximo de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo, separado de pisos o paredes y sobre estibas.

PRECAUCIONES

- 🌀 Para aplicación en zona húmedas o en zonas exteriores utilizar **PEGAPLUS EXTRA**
- 🌀 Utilizar en revestimientos de baja adsorción **PEGAPLUS EXTRA**
- 🌀 En piscinas o sitios donde el adhesivo esté en contacto permanente con el agua aplicar, **PEGAPLUS ULTRA**.
- 🌀 Para la instalación de porcelanato aplicar **PEGAPLUS PORCELANATO**
- 🌀 Usar **PEGAPLUS LÁTEX** para la instalación de mármol y piedras.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. se recomienda usar guantes de caucho, gafas y protección respiratoria para su

manipulación.

2. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
3. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua con los parpados abiertos y asistir a un especialista.
4. Lavarse las manos antes de ingerir alimentos.
5. Evite la manipulación en áreas cerrada.
6. Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACION AMBIENTAL

1. **SUELO:** los desechos y residuos del producto, deben disponerse en relleno sanitario o escombrera,
2. autorizados por la autoridad ambiental. El empaque del producto es reciclable.
3. **AIRE:** Evite la dispersión del producto y la generación de nubes de polvo; verter el producto a altura moderada (no superior a 50 cm).
4. **AGUA:** Evite que el producto sea vertido al sistema de alcantarillado o fuentes de agua.

La información suministrada por MEGA ANDINA SAS, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a nuestras recomendaciones de manipulación.