



CONSTRUCTOR



FT-023/01/01/22

NOMBRE DEL PRODUCTO

ESTUCOPLUS CONSTRUCTOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESTUCOPLUS CONSTRUCTOR es un estuco listo en polvo de color crema, a base de yeso fino. Mezclado con agua forma una pasta de excelente manejabilidad y tiempo abierto adecuado, diseñada para la aplicación de recubrimientos interiores que proporcionan textura lisa, suavidad en el acabado, buena dureza superficial y alta calidad decorativa.

USOS

- Como recubrimiento final sobre pañetes o revoques, bloque a la vista, ladrillo y otras superficies planas.
- Para nivelar y uniformar muros interiores, otorgando buena durabilidad y resistencia antes de la aplicación de la pintura de acabado.
- Exclusivo para uso en zonas interiores.

VENTAJAS

- Mezcla predosificada, lista para usar; solo es necesario adicionar agua.
- Producto de calidad constante, elaborado con materias primas confiables.
- Alta manejabilidad que permite

aplicaciones más rápidas y limpias, reduciendo el desperdicio de material y aumentando el rendimiento en la aplicación.

- Buen poder cubriente y acabado uniforme.
- La aplicación entre capas no requiere largos tiempos de espera, lo que aumenta el rendimiento de la mano de obra.
- Gran poder de adherencia sobre el pañete, permitiendo obtener paredes de excelente calidad que reciben fácilmente la pintura.
- Facilidad de aplicación y excelente trabajabilidad.
- Favorece el control y la correcta administración de los materiales en obra.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

- Limpie la superficie por medios mecánicos hasta dejarla completamente libre de moho, grasa, aceite, productos bituminosos, polvo o cualquier otro contaminante.
- Las superficies pintadas deben ser raspadas, lijadas y lavadas para eliminar completamente las impurezas y partes sueltas.
- Antes de aplicar ESTUCOPLUS CONSTRUCTOR, retire o repare las zonas en mal estado y selle las grietas utilizando BLANCOPLUS o GRISPLUS, según corresponda.

Preparación del producto

- En un recipiente limpio mezcle ESTUCOPLUS CONSTRUCTOR con agua en la proporción necesaria para obtener una consistencia adecuada para la aplicación.
- Mezcle enérgicamente hasta obtener una pasta homogénea, libre de grumos.
- No adicione más agua una vez que la mezcla



CONSTRUCTOR

haya comenzado a fraguar; prepare una nueva mezcla si es necesario.

APLICACIÓN

Aplique de dos a tres capas con llana lisa, de forma uniforme, de igual manera que un estuco convencional, de acuerdo con el acabado requerido y el aplome de la superficie.

Realice capas cruzadas en sentidos horizontal y vertical para mejorar la nivelación.

Para mejores resultados, siga estos pasos:

1. Aplique una primera capa de ESTUCOPLUS CONSTRUCTOR en consistencia semifluida para que actúe como imprimante de las capas posteriores.
2. Cuando la primera capa adquiera una apariencia opaca, aplique una segunda capa en consistencia pastosa y en sentido perpendicular a la anterior, de tal forma que corrija imperfecciones y empareje la superficie. Ejercer la presión necesaria para compactar el producto y evitar porosidades.
3. Inmediatamente después de aplicada la segunda capa, aplique una tercera en consistencia semifluida y dé el acabado final según lo requerido.

Para obtener una superficie lisa y brillante, deslice la llana totalmente limpia sobre la pared estucada antes de que el producto haya endurecido.

Como acabado final, utilice pintura Vinilo PINTUPLUS base acuosa, una vez transcurrido el tiempo de secado recomendado y asegurándose de que no queden restos de polvo ni de ESTUCOPLUS CONSTRUCTOR sobre la superficie.

FT-023/01/01/22

DATOS TÉCNICOS

DATOS DE APLICACIÓN A TEMPERATURA 23°C Y 50%HR	
Densidad del producto	0,73 g/ml
Relacion de la Mezcla	1 Partes de Estuco con 1 Parte de Agua
Duración de la mezcla	45Min
Tiempo para Pintar	24 Horas Después de su Instalación
Aspecto	Polvo fino
Color	Crema

PRESENTACIÓN

- Sacos de 25 kg.
- Bolsas de 10 kg (empaquete de 40 kg).

RENDIMIENTO

Sobre superficies niveladas y a plomo, aplicando tres capas, el rendimiento aproximado es de 1,5 kg/m².

El consumo real depende de la condición y absorción de la superficie sobre la cual se aplica el producto.

PRECAUCIONES

- No mezclar ESTUCOPLUS CONSTRUCTOR con otros materiales.
- No utilizar en zonas permanentemente húmedas o sometidas a ambientes de alta humedad.
- Si la mezcla ha comenzado a fraguar, no adicione más agua; prepare una nueva mezcla.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda usar guantes de caucho, gafas de seguridad y protección respiratoria durante la manipulación.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua y, si es necesario, consulte a un especialista.
- Evite la manipulación en áreas cerradas o con ventilación insuficiente.



CONSTRUCTOR

- No ingerir ni inhalar el polvo del producto.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- El tiempo de almacenamiento de ESTUCOPLUS CONSTRUCTOR es de hasta 6 meses en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, seco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas.
- Transporte el producto sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la intemperie y la humedad.

DECLARACIÓN

La información suministrada por MEGA ANDINA S.A.S. se proporciona de buena fe y se basa en el conocimiento y la experiencia técnica de la empresa. El desempeño del producto depende de su correcta manipulación y aplicación bajo las condiciones recomendadas.