

NOMBRE DEL PRODUCTO

FIJAPLUS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FIJAPLUS es un aditivo en polvo de color crema, formulado para mezclarse con cemento y arena fina. Aumenta el tiempo de fraguado y mejora la elasticidad y manejabilidad del mortero, permitiendo una mejor instalación de enchapes cerámicos y revestimientos en interiores y exteriores protegidos.

USOS

- Instalación de enchapes de cerámica, azulejos y baldosines en pisos y paredes.
- Aplicación sobre sustratos de concreto, mortero y revoque.
- Ideal para baños, cocinas, lavaderos y zonas húmedas no permanentes.

VENTAJAS

- Mejora la elasticidad y manejabilidad del mortero.
- Excelente adherencia al sustrato.
- No requiere humedecer previamente el revestimiento cerámico.
- Permite preparar grandes áreas sin que la mezcla seque rápidamente.
- No se desliza en superficies verticales.
- Facilita acabados limpios y profesionales.

- Económico y fácil de usar.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar firme, limpia, lisa y libre de polvo, grasa, pintura o contaminantes. Humedezca ligeramente antes de aplicar.

Preparación del producto:

Mezcle en seco FIJAPLUS con cemento hasta eliminar el color crema. Luego adicione arena tamizada (opcional y sin exceder la proporción recomendada). Agregue agua hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos. Deje reposar 10 minutos y mezcle nuevamente antes de usar.

Para enchapes de baja absorción:

Prepare FIJAPLUS con una dilución acrílica 1:3 (una parte de resina por tres partes de agua).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplique la mezcla con llana dentada. Extienda primero con el lado liso y luego peine con el lado dentado. Instale el enchape mientras la mezcla esté húmeda y pegajosa. Limpie excedentes con esponja húmeda. Despues de 24 horas, emboquille con COLORPLUS.

PRESENTACIÓN

- Bolsas de 2 kg.

RENDIMIENTO

TABLA DE RENDIMIENTO				
CLIMA	FIJAPLUS (Nº Bolsa)	CEMENTO (Kg.)	ARENA (Kg.)	RENDIMIENTO APROX. (m ²)
CALIDO	1	25	-	6 - 8
CALIDO	1	25	25	13 - 15
CALIDO	2	50	50	24 - 26
FRIÓ	1	25	-	6 - 8
FRIÓ	1	50	-	13 - 15
FRIÓ	1	50	50	24 - 26

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Presentación	Bolsa plástica 2 kg.
Aspecto	Polvo fino
Color	Crema
Densidad aparente	1 gr./cc

ALMACENAMIENTO

Almacenar hasta 6 meses en empaque original, cerrado, en lugar fresco, seco y libre de humedad. Transportar bajo techo.

RECOMENDACIONES

Para piscinas o exteriores en contacto permanente con agua, use PEGAPLUS PISCINA o PEGAPLUS EXTERIORES. Para enchapes de baja absorción, utilice PEGAPLUS LÁTEX.

SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Use guantes y gafas durante la manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Evitar inhalación o ingestión del polvo.

La información suministrada por MEGA ANDINA LTDA, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a nuestras recomendaciones de manipulación.