

PINTUPLUS TIPO II

RECUBRIMIENTO ARQUITECTONICO PARA INTERIORES

DESCRIPCIÓN

Pintura arquitectónica tipo 2 base agua formulado con resinas Vinilacrilicas. **PINTUPLUS** forma una película de excelente poder cubriente, acabado mate ideal para ambientes interiores, buena lavabilidad sin desgaste ni desprendimiento. Es un recubrimiento que garantiza decoraciones con acabados tersos, suaves y duraderos.

USOS

Para decorar y proteger superficies porosas y adsorbentes, sobre muros de cemento, ladrillo, fibro cemento, yeso y cielos rasos.

VENTAJAS

- Excelente Cubrimiento
- Buena adherencia sobre la superficie
- Buena lavabilidad
- Fácil aplicación
- Larga durabilidad
- Óptima calidad

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

La superficie debe estar seca y libre de moho, aceite, productos bituminosos, polvo y pintura deteriorada. Se deben resanar las grietas, agujeros, eliminar por completo humedad y otros defectos que puedan influir en el acabado.

En superficies con pintura brillante, debe ser lijada y lavada para eliminar las impurezas, si es mate se limpia y se seca bien. Las superficies con pintura deteriorada se eliminan totalmente usando un cepillo de alambre y/o raquetas metálicas.

Antes de aplicar **PINTUPLUS**, repare cualquier grieta con **BLANCOPLUS** o **GRISPLUS**.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Se mezcla el producto hasta completa homogenización.

Para aplicación con brocha o rodillo adicionar por cada galón de **PINTUPLUS** como máximo ¼ galón de agua (25%) y agitar con una espátula limpia hasta obtener uniformidad.

Para aplicación con pistola convencional adicionar máximo un 30% de agua por galón.

UNA MAYOR CANTIDAD DE AGUA AFECTA EL CUBRIMIENTO DE LA PELICULA.

Secado:

Para segundas manos: 2 horas

Para limpieza con agua y jabón suave: 30 días después de su aplicación.

PRESENTACIÓN

- Cuñetes : 30Kg
- Galón: 6 Kg

RENDIMIENTOS PRÁCTICOS POR GALÓN

Tipo de Superficies	Rendimiento	Nº de manos
Sobre EstucoPlus	20 - 25 m ²	3
Superficies Nuevas Sin Pintar	15 - 20 m ²	2
Repinte Sobre Diferente Color	30 - 40 m ²	3
Repinte Sobre Color Igual o similar	40 - 45 m ²	2

Estos rendimientos son aproximados dependen de las condiciones de la superficie, preparación y método de aplicación.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIÓN NTC 1335
COLOR	BLANCO
ASPECTO	LIQUIDO SEMIFLUIDO
DENSIDAD	1.45 g/cc
ACABADO	MATE
VISCOSIDAD (KREBS)	< 120 KU
LAVABILIDAD	> 50 %
ABRASIÓN	> 50 CICLOS
ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO	1 AÑO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento para **PINTUPLUS** es de 1 año en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No es un producto inflamable.
- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad. Aplicar en lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor.
- En caso de contacto con la piel, se limpia con una estopa y se lava con abundante agua y se busca atención medica
- Mantener alejado de fuentes de calor o ignición. caso de incendio apague con abundante agua o use extintores de polvo químico seco.
- En caso de ingestión tratar de inducir el vómito, beber abundante agua y buscar atención medica de inmediato
- En caso de escape o derrame recoger el material en el recipiente para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser reciclados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES

Seguir las instrucciones de preparación, para lograr calidad en el acabado.

No aplicar sobre superficies recubiertas con cal.

Adicionar la cantidad de agua recomendada, para evitar que se escurra y pierda cubrimiento.

La pintura tendrá un excelente desempeño a los 30 días después de la aplicación, evite mojar la superficie o someterla a humedad, para limpiar la pintura no se recomienda detergentes solo con agua y jabón suave.

No arrumar más de 3 cuñetes uno encima del otro.

La información suministrada por MEGA ANDINA LTDA, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a nuestras recomendaciones de manipulación.