

# **PINTUPLUS TIPO III**

## **RECUBRIMIENTO ARQUITECTONICO PARA INTERIORES**

### **DESCRIPCIÓN**

Pintura arquitectónica tipo 3 base agua formulado con resinas Vinil acrílicas. **PINTUPLUS** forma una película de excelente poder cubriente, acabado mate ideal para ambientes interiores sobre superficies poco expuesta a fricción y polvo. Es un recubrimiento que garantiza decoraciones con acabados tersos y suaves.

### **USOS**

Para decorar y proteger superficies porosas y adsorbentes, sobre muros de cemento, ladrillo, fibro cemento, yeso y cielos rasos.

### **VENTAJAS**

- Recomendado para ambientes Interiores.
- Buena adherencia sobre la superficie
- Excelente cubrimiento.
- Fácil aplicación.
- Larga durabilidad.
- Óptima calidad.

### **INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN**

La superficie debe estar seca y libre de moho, aceite, productos bituminosos, polvo y pintura deteriorada. Se deben resanar las grietas, agujeros, eliminar por completo humedad y otros defectos que puedan influir en el acabado.

En superficies con pintura brillante, debe ser lijada y lavada para eliminar las impurezas, si es mate se limpia y se seca bien. Las superficies con pintura deteriorada se eliminan totalmente usando un cepillo de alambre y/o raquetas metálicas.

Antes de aplicar **PINTUPLUS**, repare cualquier grieta con **BLANCOPLUS** o **GRISPLUS**.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Se mezcla el producto hasta completa homogenización.

Para aplicación con brocha o rodillo adicionar por cada galón de **PINTUPLUS** como máximo  $\frac{1}{4}$  galón de agua (25%) y agitar con una espátula limpia hasta obtener uniformidad.

Para aplicación con pistola convencional adicionar máximo un 30% de agua por galón.

**UNA MAYOR CANTIDAD DE AGUA AFECTA EL CUBRIMENTO DE LA PELICULA.**

### Secado:

Para segundas manos: 2 horas

Para limpieza con agua y jabón suave: 30 días después de su aplicación.

## PRESENTACIÓN

- Cuñetes : 30Kg
- Galón: 6 Kg

## RENDIMIENTOS PRÁCTICOS POR GALÓN

Tipo de Superficies	Rendimiento	Nº de manos
Sobre EstucoPLus	15 - 25 m <sup>2</sup> / g.	2
Repite Sobre Diferente Color	30 - 35 m <sup>2</sup> / g.	2
Repite Sobre Color Igual o similar	35 - 40 m <sup>2</sup> / g.	2

Estos rendimientos son aproximados dependen de las condiciones de la superficie, preparación y método de aplicación.

## DATOS TÉCNICOS

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIÓN NTC 1335
COLOR	BLANCO
ASPECTO	LIQUIDO SEMIFLUIDO
ACABADO	MATE
VISCOSIDAD (KREBS)	< 120 KU
ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO	1 AÑO

### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento para **PINTUPLUS** es de 1 año en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No es un producto inflamable.
- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad. Aplicar en lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor.
- En caso de contacto con la piel, se limpia con una estopa y se lava con abundante agua y se busca atención medica
- Mantener alejado de fuentes de calor o ignición. caso de incendio apague con abundante agua o use extintores de polvo químico seco.
- En caso de ingestión tratar de inducir el vómito, beber abundante agua y buscar atención medica de inmediato
- En caso de escape o derrame recoger el material en el recipiente para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser reciclados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

### RECOMENDACIONES

Seguir las instrucciones de preparación, para lograr calidad en el acabado.

No aplicar sobre superficies recubiertas con cal.

Adicionar la cantidad de agua recomendada, para evitar que se escurra y pierda cubrimiento.

La pintura tendrá un excelente desempeño a los 30 días después de la aplicación, evite mojar la superficie o someterla a humedad, para limpiar la pintura no se recomienda detergentes solo con agua y jabón suave.

No arrumar más de 3 cuñetes uno encima del otro.

La información suministrada por MEGA ANDINA LTDA, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a nuestras recomendaciones de manipulación.